7139
CEMENTO DE PVC
Viscosidad Media - Azul

DESCRIPCIÓN

Weld All™ 7139 es un cemento solvente azul para PVC, de viscosidad media, de alta resistencia y fraguado rápido para todas las clases y horarios. Este cemento se fabrica en los EE.UU.



APLICACIÓN

7139 para PVC es para uso en tuberías y accesorios de PVC. Este cemento se puede utilizar para tuberías y accesorios de hasta 6 pulgadas con interferencia apta para aplicaciones tales como agua potable, drenaje de riego, residuos, ventilación, alcantarillado y conducto. Especialmente formulado para condiciones y ambientes húmedos.

PROPIEDADES Y ESPECIFICACIONES

Color:	Azul
Apariencia:	Líquido
Viscosidad:	Media
Tiempo de ajuste relativo:	Rápido
Tiempo de curado:	Consulte el horario de ASTM
Cumple:	ASTM D2564
Vida útil:	3 años
Listado	

NSF
PW-G/DWV/SW

PRECAUCIONES: VAPOR Y LÍQUIDO ALTAMENTE INFLAMABLE. EL VAPOR PUEDE IRRITAR LOS OJOS O LA PIEL. PUEDE CAUSAR FUEGO REPENTINO. PUEDE SER DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE. NO USAR CERCA DE CALOR, CHISPAS Y LLAMAS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) del producto para obtener más información. Guarde este producto por debajo de 110°F/ 43°C. No lo use si le gusta la gelatina o si es grumosa

7139
CEMENTO DE PVC
Viscosidad Media - Azul

Este cemento superó las siguientes pruebas realizadas en conformidad con la Norma ASTM D-2564 a 22.77°C (73°F)

Prueba	Presión	Equivalencia
Prueba de ruptura hidrostática de 2 horas	400 psi	27.58 Bares
Prueba de cizallamiento de 2 horas	250 psi	17.24 Bares
Prueba de cizallamiento de 16 horas	500 psi	34.47 Bares
Prueba de cizallamiento de 72 horas	900 psi	62.05 Bares

IMPORTANTE: No adicionar disolventes para alterar la viscosidad (consistencia) del cemento. Ello podría alterar las propiedades y el desempeño del mismo.

PRESENTACIONES

Presentación	N° Artículo	Unidades/Caja	
2 Oz. líquidas 50 ml (1/64 gal)	713902	28	Lata con aplicador en la tapa
4 Oz. líquidas 120 ml (1/32 gal)	713904	24	Lata con aplicador en la tapa
8 Oz. líquidas 237 ml (1/16 gal)	713908	24	Lata con aplicador en la tapa
16 Oz. líquidas 437 ml (1/8 gal)	713916	12	Lata con aplicador en la tapa
32 Oz. líquidas 947 ml (1/4 gal)	713932	12	Lata con aplicador en la tapa
128 Oz. líquidas 3,785 ml (1 gal)	713901	6	

TIEMPOS DE CURADO REFERENCIALES

La Norma ASTM desarrolló la siguiente tabla para ser usada como referencia.

Rango de Temperatura °C	Medida de tubo 1/2" a 1-1/4"		Medida de tubo 1-1/2" a 3"		Medida de tubo 3" a 6"	
	Hasta 180 psi	De 181 psi a 370 psi	Hasta 180 psi	De 181 psi a 315 psi	Hasta 180 psi	De 181 psi a 315 psi
15.55 a 37.77	1 hora	6 horas	2 horas	12 horas	6 horas	24 horas
4.44 a 15.55	2 horas	12 horas	4 horas	24 horas	12 horas	48 horas
-12.22 a 4.44	8 horas	12 horas	16 horas	96 horas	48 horas	8 días